DURA PRO
we'll get it done

Техническое описание

DURA-PUR UH 6111

РЕАКТИВНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ РАСПЛАВ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ ПРОФИЛЯ

Особенности:

- Сильное начальное склеивание для высокоскоростных машин

- Очень высокая термоустойчивость и влагоустойчивость
- Очень высокая устойчивость к окислению

Область применения:

Используется в деревообрабатывающее и мебельной промышленности для окутывания профиля (дерево, МДФ, фанера, ДСП) бумагой, шпоном и ПВХ пленкой.

Также используется для окутывания ПВХ профиля ПВХ пленкой.

Технические параметры:

Основа:	Полиуретан
Вязкость 140С:	35000 mPas +/- 5000 mPas
Плотность:	1,1 гр/см3
Открытое время:	10 сек
Температура нанесения:	140-160 С
Цвет:	белый
Содержание летучих органических соединений:	0 гр/л

Срок хранения	- 6 мес.
Упаковка	- 2кг, 20кг, 200кг

Рекомендованный очиститель для чистки плавителя, дюз и системы нанесения клея – DURA PUR UC 2300.