

КАРТА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

DURA-PRO S0019030***Полиуретановый однокомпонентный клей*****ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

S0019030 является однокомпонентным полиуретановым клеем с длительным открытым временем, с очень высокой сопротивляемостью к воде, высокой сопротивляемостью на низкие и высокие температуры и очень высокой адгезией к алюминию, гальванизированной стали и пластмассам.

Перед началом продукции рекомендуется выполнение вступительных тестов.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

S0019030 предназначается для

1. Склеивания элементов из дерева;
2. Склеивания сухого или мокрого дерева;
3. Склеивания алюминия, пластмассовых элементов и цинковых плиток;
4. Склеивания твердых изоляционных пен, таких как полиуретановых, минеральная вата.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Вид клея	полиуретановый 1К
Вязкость @ 21°C (Brookfield CAP 2000+)	10.000 ± 2.000 mPas
Открытое время	20 мин
Время в прессе	50 мин
Рекомендуемое нанесение	120-250 г/м ²
цвет	коричневый
Рекомендуемая температура нанесения	+ 15 - + 30 оС
Плотность (23оС)	ок. 1,18 г/см ³
Время хранения :	6 месяцев в оригинальной плотно закрытой упаковке при температуре от + 15 оС до + 20 оС

УПАКОВКА

1000 л, 200 л, 20 л

Внимание: все рекомендации даны на основании наших знаний, анализов и практического опыта. Однако, по причине разнообразия условий и возможностей применения, они должны служить только в качестве настоятельных советов. Информация не является гарантией характеристик и свойств в аспекте юридическом (установленном немецким Федеральным Трибуналом Справедливости). В связи с вышеизложенным каждый покупатель должен произвести собственные тесты по применению клея для склеивания выбранных материалов.