DURA PRO
we'll get it done

КАРТА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

DURA-PRO S0019039

Полиуретановый однокомпонентный клей

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

S0019039 является однокомпонентным полиуретановым клеем с длительным открытым временем, с очень высокой сопротивляемостью к воде, высокой сопротивляемостью на низкие и высокие температуры и очень высокой адгезией к алюминию, гальванизированной стали и пластмассам. Устойчив к заморозкам.
Перед началом продукции рекомендуется выполнение вступительных тестов.
.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

S0019039 предназначается для

1. Склеивания элементов из дерева;
2. Склеивания сухого или мокрого дерева;
3. Склеивания алюминия, пластмассовых элементов и цинковых плиток;
4. Склеивания твердых изоляционных пен, таких как полиуретановых, минеральная вата.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Вид клея	полиуретановый 1K
Вязкость @ 21°C (Brookfield CAP 2000+)	10.900 ± 1.000 mPas
Открытое время	7- 10 мин
Время в прессе	50 мин
Рекомендуемое нанесение	120-250 г/м2
цвет	коричневый
Рекомендуемая температура нанесения	+ 15 - + 30 oC
Плотность (23oC)	ok. 1,17 г/см3
Время хранения :	6 месяцев в оригинальной плотно закрытой упаковке при температуре от + 15 oC до + 20 oC

УПАКОВКА
1000 л, 200 л, 20 л

Внимание: все рекомендации даны на основании наших знаний, анализов и практического опыта. Однако, по причине разнообразия условий и возможностей применения, они должны служить только в качестве настоятельных советов. Информация не является гарантией характеристик и свойств в аспекте юридическом (установленном немецким Федеральным Трибуналом Справедливости). В связи с вышеизложенным каждый покупатель должен произвести собственные тесты по применению клея для склеивания выбранных материалов.

DURAL GmbH • Pforzheimer Str. 176 • D-76275 Ettlingen • ☎+49(0)7243-72670 🖷+49(0)7243-726 729
www.durapro.de • www.ifscos.com