

КАРТА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

DURA-PUR UH 6202V

Полиуретановый клей-терморасплав для многослойных паркетов

Основная информация

Клей Dura PUR UH 6202V характеризуется ::

- очень высокой силой начального связывания;
- очень хорошей адгезией к мягкому и твердому дереву;
- высокой сопротивляемостью температурам;
- клей отвечает требованиям теста ANSI-HPVA EF 2002 для паркетов.

Перед началом производственного процесса рекомендуется произвести пробное тестирование

Рекомендуемое применение

Клей Dura PUR UH 6202V предназначается

- для применения при продукции многослойных паркетов,
- по причине высокого green strength может использоваться для прессов с коротким циклом работы и системов in-line

Основные параметры

Вид клея	полиуретановый
Вязкость @ 120°C	15.000 ± 5.000 mPas
Открытое время	15 секунд
Время.....	1 день
Цвет	прозрачный, белый
Рекомендуемая температура апликации :	плавильная камера 120-140 °C шланг 120-150 °C головка 130-170 °C
Плотность	ок. 1,1 г/см3
Время хранения :	1 год
содержание VOC (г/л)	0

Упаковка

- 200 л бочки
- 20 кг
- 2 кг
- 300 мл алюминиевые картуши

Сопутствующие товары

Для чищения плавильных камер, шлангов и головок рекомендуется применение чистящего средства DURA-PUR UC 2300

Внимание: все рекомендации даны на основании наших знаний, анализов и практического опыта. Однако, по причине разнообразия условий и возможностей применения, они должны служить только в качестве рекомендательных советов. Информация не является гарантией характеристик и свойств в юридическом аспекте (установленном немецким Федеральным Трибуналом Справедливости). В связи с вышеизложенным каждый покупатель должен произвести собственные пробные тесты по применению клея для склеивания выбранных материалов.