DURA PRO
we'll get it done

КАРТА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

DURA-PUR UH 6203V

Полиуретановый клей-термораcплав для многослойных паркетов

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Клей Dura PUR UH 6203V характеризуется : :
- очень высокой силой начального связывания;
- очень хорошей адгезией к мягкому и твердому дереву;
- высокой сопротивляемостью температурам;
-

Перед началом производственного процесса рекомендуется произвести пробное тестирование

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Клей Dura PUR UH 6203V предназначается
- для применения при продукции многослойных паркетов,
- по причине высокого green strength может использоваться для прессов с коротким циклом работы и системов in -line

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Вид клея	полиуретановый
Вязкость @ 120°C	20.000 ± 5.000 mPas
Открытое время	20 секунд
Время.....	1 день
Цвет	прозрачный, белый
Рекомендуемая температура аппликации :	плавильная камера 120-140 oC шланг 120- 150 oC головка 130-170 oC
Плотность	ok. 1,2 г/см3
Время хранения :	1 год
содержание VOC (г/л)	0

УПАКОВКА

200 л бочки
20 кг
2 кг
300 мл алюминиевые картуши

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Для чищения плавильных камер, шлангов и головок рекомендуется применение чистящего средства DURA-PUR UC 2300

Внимание: все рекомендации даны на основании наших знаний, анализов и практического опыта. Однако, по причине разнообразия условий и возможностей применения, они должны служить только в качестве рекомендательных советов. Информация не является гарантией характеристик и свойств в юридическом аспекте (установленном немецким Федеральным Трибуналом Справедливости). В связи с вышеизложенным каждый покупатель должен произвести собственные пробные тесты по применению клея для склеивания выбранных материалов.

DURAL GmbH • Pforzheimer Str. 176 • D-76275 Ettlingen • ☎+49(0)7243-72670 🖷+49(0)7243-726 729
www.durapro.de • www.ifscos.com