

# КР5 / КП5

## КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

### Виниловый клей быстрого схватывания для необработанного паркета

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Виниловый клей, готовый к использованию для наклеивания:
- наборного паркета толщиной до 8 мм
  - необработанного паркета толщиной 15 мм из различных паркетных орнаментов,
  - паркета с укладкой на ребро на цементную стяжку или пробковую подложку
  - пробковой подложки

*Для проблемных пород древесины (граб, бук и т. п.) или экзотической древесины используйте BOSTIK TARBICOL PU 2K.*

**BOSTIK TARBICOL KP5 не подходит для покрытого лаком паркета, нанесенным заводским способом.**



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое схватывание
- Время гуммирования отсутствует.
- Не токсичен
- Не оставляет пятен
- Подходит для полов с подогревом
- Прост в применении
- Морозостойкий до -10°C
- Новая упаковка 4 языка: русский, украинский, болгарский и румынский

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	эмульсия ацетата и поливинила
Плотность	прибл. 1,5 г/см <sup>3</sup> при +23°C
Цвет	светло-желтый
Уровень pH	6.5
Точка беления	+7°C
Время в открытом состоянии*	10-20 мин.
Открытие движения	минимум через 24 ч
Шлифовка и лаком	через 5-7 дней
Минимальная температура использования	+9°C

\* *Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды и влажности воздуха, пористости материалов и количества нанесенного клея.*

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ:** подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе, ангидритные стяжки\*; предварительно выравненный старый кафель и паркет; ДСП\* и фанера\*.

\* *обработать грунтовкой IMPREGLUE перед укладкой паркета (расход 120 г/м<sup>2</sup> на 1 слой).*

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВ

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными. Влажность поверхности в момент наклеивания не должна превышать 3% (для ангидритной стяжки 0,5%). Если влажность основания выше 3%, используйте гидроизоляционную систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки выровнять смесью ROXOL / Роксол.

Для полов с подогревом отопление необходимо включить за 3 недели до укладки и выключить как минимум за 48 часов до укладки паркета. Повышать температуру отопления постепенно только спустя неделю после укладки.

#### НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

В помощь зубчатого шпателя Pajarito №69 нанести клей на одну поверхность. Паркет наклеивают полосой шириной около 1 м. Сначала наклеивают первую полосу, плотно подгоняют паркетные доски при помощи деревянного молотка/подбивочного блока, затем укладывают следующую полосу, и так далее.

По периметру помещения необходимо предусмотреть температурный зазор в 5-8 мм, который впоследствии закрывают плинтусом. Правило расчета зазоров: 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом.

Через каждые 10-15 м<sup>2</sup> закрепляйте полосы или плиты между собой.

Время нахождения клея в открытом состоянии: около 10-20 минут.

#### Пробковая подложка

Нанести около 600 г клея на м<sup>2</sup> на одну поверхность. Слегка смочить верхнюю сторону пробковой подложки перед укладкой нижней стороны на обработанную клеем поверхность для обеспечения равномерного уровня влажности обеих сторон. Между плитками оставить зазор 3-4 мм, соблюдая такое же расстояние от стен. Подождать до полного высыхания клея (от 1 до 4 дней) перед наклеиванием паркета.

#### Стабилизация

Ходить по паркету можно не раньше, чем через 24 часа минимум.

Шлифовку паркета рекомендуется начинать не раньше, чем через 5-7 дней после укладки. Шлифовать после завершения малярных работ.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- Незасохший клей и инструмент промываются водой.
- Не наносить на только что наклеенный паркет защитный лак.
- Клей не должен вступать в продолжительный контакт с необработанным железом, это может привести к образованию пятен на дереве.
- По окончании использования тщательно закрывать упаковку с клеем во избежание образования поверхностной пленки.
- Внимательно прочесть инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдать его рекомендации.
- При хранении не укладывать более одного поддона на другой.

---

## РАСХОД

700-900 г/м<sup>2</sup>

---

## ХРАНЕНИЕ

2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 30°C. Морозостойкий, реверсивный до -10°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

---

## УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
049896	Ведро 20 кг		3549210024156
089897	Ведро 6 кг		3549210024132

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Клей невоспламеняемый.
- Хранить клей в местах, недоступных для детей.

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

*Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.*



BOSTIK S.A. - 16-32 rue Henri Regnault - 92902 Paris la Defense - Cedex - FRANCE - факс: +33 1 47 96 90 76  
Представительство в России: [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com); Украина и Молдавия: [exportua@bostik.com](mailto:exportua@bostik.com)  
Казахстан: факс (727)250 61 68, [bostik\\_aps@dudatmail.kz](mailto:bostik_aps@dudatmail.kz); Кавказ и Средняя Азия: [export-kavkasia@bostik.com](mailto:export-kavkasia@bostik.com)  
[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)