

КРА / КПА

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

Универсальный смоляной клей для паркета

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовый к использованию клей на основе смолы (спиртовой), предназначенный для укладки различных видов паркета толщиной до 22 мм:

- мозаичный паркет до 8 мм,
- необработанный штучный паркет,
- шпунтованная многослойная доска до 22 мм,
- массивная доска до 22 мм,
- лакированный на заводе паркет,
- укладка паркета на ребро,
- пробковая подложка.

Для проблемных пород древесины (граб, бук) или экзотических пород использовать клей PU 1K или PU 2K.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое высыхание
- Повышенная схватывающая способность
- Клеевой раствор не содержит воды: соблюдает равновесную влажность древесины
- Высокая прочность склеивания
- Может применяться по большинству основ
- Подходит для укладки покрытий на обогреваемые полы
- Время гуммирования отсутствует
- Длительное время нахождения в рабочем состоянии
- Морозостойкий до -20°C
- Новая упаковка 4 языка: русский, украинский, болгарский и румынский

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	на растворителях
Плотность	прибл. 1,7 г/см ³
Цвет	светло-бежевый
Точка возгорания	<0°, легковоспламеняемый
Время в открытом состоянии*	20 мин.
Открытие движения	минимум через 24 ч
Шлифовка и лакировка паркета	через 4-5 дней
Температура использования	минимум +12°C

* *Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды и влажности воздуха, пористости материалов и количества нанесенного клея.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: бетонные основания, цементные стяжки, ангидритные стяжки*; предварительно выравненный старый кафель и паркет; выравнивающие смеси, фанера* и ДСП*.
*Обработать грунтовкой IMPREGU перед укладкой паркета (расход 120 г/см² на 1 слой).

ПОДГОТОВКА ОСНОВ

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными. Влажность поверхности в момент наклеивания не должна превышать 3% (для ангидритной стяжки: 0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки выровнять смесью ROXOL / POXOL.

Для полов с подогревом отопление необходимо включить по крайней мере за 3 недели до укладки и выключить как минимум за 48 часов до укладки паркета. Повышать температуру отопления следует постепенно только спустя неделю после укладки.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Нанести клей на одну поверхность зубчатым шпателем Pajarito N°69 (норма ТКВ).

Паркет наклеивают полосой шириной около 1 м. Сначала наклеивают первую полосу, плотно подгоняют паркетные доски при помощи деревянного молотка/подбивочного блока, затем укладывают следующую полосу, и так далее.

По периметру помещения необходимо предусмотреть температурный зазор в 5-8 мм, который впоследствии закрывают плинтусом. Правило расчета зазоров: 0,15% от каждого самого большого

размера поверхности, покрываемой паркетом.
Через каждые 10-15 м² закрепляйте полосы или плиты между собой.
Клей находится в открытом состоянии: около 20 минут.
Ходить по паркету можно не раньше, чем через 24 часа.
Шлифовку и лакировку паркета рекомендуется производить не раньше, чем через 4-5 дней после укладки. Шлифовка производится только после малярных работ.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Паркет необходимо распаковать и подготовить согласно инструкции производителя паркета.
- Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдайте его рекомендации.
- Свежие пятна и инструменты очищать растворителем, денатурированным этиловым спиртом (или ацетоном).
- По окончании использования тщательно закрывать упаковку с клеем во избежание образования пленки.
- При хранении не укладывать более одного поддона на другой.

РАСХОД

800-1200 г/м²

ХРАНЕНИЕ

2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 30°C. Морозостойкий, реверсивный до -20°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
029194	Ведро 25 кг		3549210022008
029190	Ведро 7 кг		3549210004257

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Клей легковоспламеняемый, помещение следует проветривать во время работы и не курить.
- Хранить клей в местах, недоступных для детей.
- Избегать вдыхания паров клея.
- Избегать образования электростатических зарядов.
- Не покрывать только что наклеенный паркет защитным лаком.

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.



BOSTIK S.A. - 16-32 rue Henri Regnault - 92902 Paris la Defense – Cedex - FRANCE - факс: +33 1 47 96 90 76
Представительство в России: inforu@bostik.com; Украина и Молдавия: exportua@bostik.com
Казахстан: факс (727)250 61 68, bostik_aps@ducatmail.kz; Кавказ и Средняя Азия: export-kavkasia@bostik.com
www.bostik.ru