

# PU 1K / ПУ 1К

## КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

### Многоцелевой 1-компонентный полиуретановый клей для любого паркета

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Клей позволяет прямое приклеивание паркета любого вида, в том числе:
- массивной доски большой длины,
  - наборного паркета,
  - необработанной древесины,
  - торцевой древесины,
  - древесины с повышенной плотностью на ровную стяжку, старую керамическую плитку, металлическую поверхность и т.д.
  - Укладка на клею паркетной доски, ламината, лаг.
  - Укладка палубная, диагональными рядами, в цепную перевязку.
  - Приклеивание валика ступени, деревянных ступеней и подступенков к бетону, металлу или камню. Приклеивание порогов, плинтусов и багетов.
  - Склеивание столярных изделий.



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готовый к использованию
  - Многофункциональный: приклеивает на впитывающие и невпитывающие основания
  - Для всех видов паркета (необработанного и лакированного\*) из любых пород дерева.
  - Не содержит воды и растворителей.
  - Легко наносится даже при низкой температуре.
  - Длительное время в открытом состоянии
  - Нет времени гуммирования.
  - Эластичен. Сглаживает неровности паркета.
  - Обладает звукоизолирующими свойствами
  - Подходит для полов с подогревом, электроизлучением или водяным подогревом
  - Превосходная влагостойкость (кухни, ванные комнаты)
  - Стойкость к воздействию атмосферы и ультрафиолета.
  - Уникальная практичная упаковка PU PACK.
  - Морозостойкий до -20°C
  - Новая упаковка 4 языка: русский, украинский, болгарский и румынский
- \* При приклеивании лакированного заводским способом паркета на невпитывающие основания, используйте двухкомпонентный полиуретановый клей PU 2K.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	полиуретан
Плотность	1,54 ± 0,05 при +23°C
Твердость по Шору А	около 45
Внешний вид	жидкий клей-паста, тиксотропный
Цвет	дуб
Точка возгорания	негорючий
Время в открытом состоянии*	около 1-2 ч
Начальное схватывание	1 ч
Окончательное схватывание	около 48 ч
Ввод в эксплуатацию	жилые помещения - около 24 ч, интенсивное движение - около 48 ч.
Шлифовка и лакировка	через 4-7 дней

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ОСНОВ

**ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ:** ровная стяжка без затирки, цементная стяжка, ангидритная стяжка\*; предварительно выравненный старый кафель и паркет; фанера\*, ДВП\* и ДСП\*, металл.

\* *наносить непосредственно на основание без грунтовок.*

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными. Влажность поверхности в момент наклейки не должна превышать 3% (для ангидритной стяжки: 0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки выровнять смесью Roxol / Роксол.

Для полов с подогревом отопление необходимо включить по крайней мере за 3 недели до укладки и выключить как минимум за 48 часов до укладки паркета. Повышать температуру отопления постепенно только спустя неделю после укладки.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Отрезать верхний угол пакета PU-PACK и налить небольшое количество клея на основу, равномерно распределить зубчатым шпателем Pajarito №69.

При продолжительных перерывах в работе загните уголок пакета для защиты клея от контакта с окружающими воздухом. При правильном обращении Вы сможете полностью использовать содержимое пакета.

Утрамбуйте паркет для тщательного распределения полос клея и переноса его на обратную сторону паркета. Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдайте его рекомендации. При укладке паркета необходимо оставлять зазор как минимум 8 мм от стены по всему периметру помещения. Правило расчета ширины зазора - 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом. Эти зазоры закрываются плинтусами.

### ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Жилые помещения - через 24 ч,

Интенсивное движение - через 48 ч.

Шлифовку и лакировку паркета рекомендуется начинать через 4-7 дней после укладки паркета.

Шлифовка производится только по завершению малярных работ.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Работать в тщательно очищенном от пыли помещении.

- Не производить укладку, если относительная влажность превышает 65%.

- Обезжиривать ацетоном паркет из жирной древесины (например: тиковая древесина).

- Сложить паркет по крайней мере за 48 часов до работы в месте укладки, чтобы сбалансировать процент его влажности.

- Шлифовка производится только после малярных работ.

- Свежие пятна и инструменты очищать Уайт-спиритом, ацетоном или растворителем. Следы засохшего клея удаляются механически.

- Не укладывать более одного поддона на другой

## РАСХОД

800-900 г/м<sup>2</sup>

## ХРАНЕНИЕ

18 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 35°C. Морозостойкий до -20°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

## УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
165297	Ведро - 3 алюминиевых пакета по 7 кг 21 кг		3549210013549
165298	Ведро - 1 алюминиевый пакет 7 кг 7 кг		3549210021964

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Содержит изоцианаты
- Избегать попадания в глаза и на кожу.
- Не есть и не пить во время использования.

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

*Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.*



BOSTIK S.A. - 16-32 rue Henri Regnault - 92902 Paris la Defense – Cedex - FRANCE - факс: +33 1 47 96 90 76  
Представительство в России: [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com); Украина и Молдавия: [exportua@bostik.com](mailto:exportua@bostik.com)  
Казахстан: факс (727)250 61 68, [bostik\\_aps@ducatmail.kz](mailto:bostik_aps@ducatmail.kz); Кавказ и Средняя Азия: [export-kavkasia@bostik.com](mailto:export-kavkasia@bostik.com)  
[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)