

PU 2K / ПУ 2К

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

2-компонентный полиуретановый клей для всех видов и размеров паркета

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Клей подходит для укладки всех видов паркета на впитывающие или невпитывающие основания:
- необработанный или покрытый лаком паркет,
 - мозаичный паркет,
 - паркетная доска,
 - древесина с повышенной плотностью,
 - торцевая древесина и проч.
 - паркет любой толщины и длины,
 - любые разновидности древесины (вкл. бук, граб, береза, бамбук и т.д.)



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прекрасная адгезия на все виды оснований: бетон, дерево, металл, плитка, ангидритная стяжка
- Высокая влагостойкость (приклеивание тиковой древесины во влажных помещениях или укладка снаружи помещений)
- Теплостойкость: до +120°C.
- Наносится без гуммирования.
- Не содержит воды (не деформирует древесину)
- Легко наносится шпателем
- Подходит для полов с подогревом
- Рекомендован большинством изготовителей паркета
- Морозостойкий до -20°C
- Новая упаковка 4 языка: русский, украинский, болгарский и румынский

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Полиуретан
Плотность	1,58 ± 0,02 г/см ³
Вязкость	65000 мПа.с +15%
Внешний вид	Жидкий клей-паста
Цвет	Янтарно-желтый
Точка возгорания	смола: +25°C отвердитель: свыше 100°C
Время в открытом состоянии*	около 1 ч при +20°C
Рабочее время	40-45 мин при +20°C 25-30 мин при +30°C
Схватывание	около 48 ч
Ввод в эксплуатацию	жилые помещения - около 24 ч, интенсивное движение - около 48 ч.
Шлифовка и лакировка	минимум через 72 ч.
Температура использования	+ 10°C до + 30°C

* *Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры, влажности воздуха, пористости материалов и количества нанесенного клея.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: бетонные плиты, цементные стяжки, ангидритные стяжки*, на обработанные выравнивающими смесями старую керамическую плитку и паркет, фанеру*, ДСП*.
* *Не требуется нанесение грунтовок.*

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными. Влажность поверхности в момент наклеивания не должна превышать 3% (для ангидритной стяжки: 0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки выровнять смесью Роксол.
Для полов с подогревом отопление необходимо включить по крайней мере за 3 недели до укладки и

выключить как минимум за 48 часов до укладки паркета. Повышать температуру постепенно только спустя неделю после укладки.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Смешайте оба компонента при помощи смесителя (скорость вращения не должна превышать 200-300 об/мин) до получения однородной смеси янтарно-желтого цвета, без прожилок. Избегайте слишком высокой скорости смешивания, т.к. повышение температуры сокращает рабочее время клея. Нанесите смесь с помощью зубчатого шпателя Pajarito № 69 на поверхность основы из расчета 800-900 г/м².
ВРЕМЯ ГУММИРОВАНИЯ: ОТСУТСТВУЕТ.

Необходимо установить груз на деформированные паркетные планки до полного высыхания клея. Время схватывания и отверждения зависит от температуры и количества смешиваемого клея (чем больше количество, тем больше клей нагревается и быстрее твердеет). Необходимо сразу же нанести весь смешанный клей на основания для получения оптимального рабочего времени.

Утрамбуйте паркет для тщательного распределения полос клея и переноса его на обратную сторону паркета.

При укладке паркета необходимо оставлять зазор как минимум 8 мм от стены по всему периметру помещения. Правило расчета ширины зазора - 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом. Эти зазоры закрываются плинтусами.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Хранить паркет в сухом помещении в закрытой упаковке. Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдайте его рекомендации.
- Не производить укладку, если относительная влажность превышает 65%.
- Воздействие влаги во время нанесения может привести к появлению пены.
- Сложить паркет по крайней мере за 48 часов до работы в месте укладки, чтобы сбалансировать процент его влажности.
- Свежие пятна и инструменты очищать ацетоном.
- Хорошо закрывать упаковку с клеем после использования.
- Клей густеет при охлаждении, реакция значительно замедляется или останавливается при низкой температуре.
- Не укладывать более одного поддона на другой.

РАСХОД

800-900 г/м²

ХРАНЕНИЕ

24 месяца в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 35°C. Морозостойкий до -20°C. В случае заморозания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
505584	Ведро 6 кг		3549210013587

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Возможно появление дерматоза у лиц с чувствительной кожей: рекомендуется использование перчаток.
- В случае контакта с кожей немедленно промыть большим количеством воды.

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.



BOSTIK S.A. - 16-32 rue Henri Regnault - 92902 Paris la Defense – Cedex - FRANCE - факс: +33 1 47 96 90 76
Представительство в России: inforu@bostik.com; Украина и Молдавия: exportua@bostik.com
Казахстан: факс (727)250 61 68, bostik_aps@ducatmail.kz; Кавказ и Средняя Азия: export-kavkasia@bostik.com
www.bostik.ru