

# СУПЕР ЭКСПРЕСС

## КЛЕИ ДЛЯ ОБОЕВ

### Клей для бумажных и легких виниловых обоев

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

КЕЛИД СУПЕР ЭКСПРЕСС идеально подходит для всех типов бумажных обоев (легких, тяжелых, плотных, моющихся), а также для легких виниловых обоев.



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокая клеящая способность
- Концентрированная формула: покрывает до 45-50 кв.м.
- Быстрое приготовление раствора: готов за 2 минуты
- Быстро схватывается
- Не образует комков
- Позволяет ровно подгонять обои со сложным рисунком
- Подходит для моющихся обоев
- Готовый раствор сохраняет свои свойства не менее 1 недели при хранении в закрытой емкости
- Содержит бактерицидные и противогрибковые добавки, предотвращающие первичное образование грибка/плесени.
- Безопасен для здоровья и окружающей среды.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основа и внешний вид: хлопья, на основе модифицированного крахмала
- Внешний вид раствора: прозрачный клей
- Время приготовления раствора: 2 минуты
- Окончательное схватывание: от 24 до 48 часов
- Расход на 1 пакет: от 6 до 9 рулонов
- Температура использования: от +5° до +25°С
- \* *Время высыхания или окончательное схватывание зависит от температуры, влажности воздуха и впитываемости оснований.*

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

##### ПОДГОТОВКА СТЕН И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими и без капиллярной влаги. Побелку или старые обои удалить при помощи средства для снятия обоев Dissoucol/Диссуколь. Поверхности, покрытые лаком и эмалью, необходимо зашкурить наждачной бумагой, затем промыть моющим средством и ополоснуть чистой водой. Сильно пористые поверхности должны быть прогрунтованы разбавленным раствором клея. Налейте в чистое ведро необходимое количество воды в зависимости от типа обоев.

Использование	Литров воды на 1 упаковку	Количество рулонов	Площадь м2
Предварительная грунтовка	11	-	70-90
Легкие обои	8	8-9	40-45
Тяжелые обои	7	7-8	35-40
Легкие виниловые обои	6	6-7	30-35

Быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем, продолжая перемешивать, медленно высыпьте содержимое пакета по краю ведра. Подождите 2 минуты, затем энергично перемешайте - клей готов.

##### НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОБОИ

Нарежьте обои на полотна, равные высоте стены плюс 5 см сверху и снизу. Равномерно нанесите клей щеткой на обратную сторону полотна от середины к краям, тщательно промажьте края. Загните оба края полотна проклеенной стороной вовнутрь, край к краю. Дайте клею впитаться от 5 до 10 минут в зависимости от рекомендаций производителя обоев.

##### ПРИКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

С помощью отвеса начертите на стене вертикальную линию, отступив примерно 45 см от угла или от окна. Приклейте первое полотно обоев наверху стены и разогните полотно вниз вдоль вертикальной

линии. Разгладьте приклеенное полотно сухой и чистой щеткой сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Отрежьте излишки обоев ножом на уровне плинтуса и потолка. Наклейте следующее полотно обоев встык с предыдущим.

#### СОВЕТЫ QUELYD

- Для более эффективной очистки стен промойте их разведенной в воде хлоркой, затем ополосните чистой водой.
- Удаляйте излишки клея влажной и чистой губкой
- Инструменты промывать теплой водой
- ВНИМАНИЕ! С момента начала работ и до полного высыхания клея форточки и двери должны быть закрыты, так как сквозняк может испортить Вашу работу.
- Не глотать, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

---

#### РАСХОД

от 6 до 9 рулонов

---

#### ХРАНЕНИЕ

Без ограничения в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10° до +20°C.  
Готовый раствор: более 1 недели в закрытой емкости (беречь от мороза).

---

#### УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
000501	Пачка 250 г	30	3549210005018

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

*Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.*



BOSTIK S.A. - 16-32 rue Henri Regnault - 92902 Paris la Defense – Cedex - FRANCE - факс: +33 1 47 96 90 76  
Представительство в России: [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com); Украина и Молдавия: [exportua@bostik.com](mailto:exportua@bostik.com)  
Казахстан: факс (727)250 61 68, [bostik\\_aps@ducatmail.kz](mailto:bostik_aps@ducatmail.kz); Кавказ и Средняя Азия: [export-kavkasia@bostik.com](mailto:export-kavkasia@bostik.com)  
[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)