

СПЕЦ-ВИНИЛ

КЛЕИ ДЛЯ ОБОЕВ

Клей для всех виниловых и текстильных обоев

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

КЕЛИД СПЕЦ-ВИНИЛ идеально подходит для всех видов виниловых обоев:

- структурных, вспененных рельефных обоев, шелкографии, тяжелых обоев, а также:
- велюровых и текстильных обоев
- специальных обоев.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая клеящая способность.
- Надежно приклеит тяжелые обои, обеспечивая прекрасный конечный результат
- Прекрасно скользит, идеальная стыковка обоев с рисунком.
- Высокая влагостойкость после окончательного склеивания: идеально для кухни и ванной комнаты.
- Подходит для моющихся обоев
- Не оставляет пятен
- Готовый раствор сохраняет свои свойства в течение более 1 недели при хранении в закрытой емкости
- Исключительная защита от грибка.
- Безопасен для здоровья и окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основа и внешний вид: хлопья, на основе модифицированного крахмала
- Внешний вид раствора: прозрачный клей
- Время приготовления раствора: 15 минут
- Окончательное схватывание: от 24 до 48 часов
- Расход на 1 пакет: до 6 рулонов
- Температура использования: от +5° до +25°С
- * *Время высыхания или окончательное схватывание зависит от температуры, влажности воздуха и впитываемости оснований.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА СТЕН И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими и без капиллярной влаги. Побелку или старые обои удалить при помощи средства для снятия обоев Dissoucol/Диссуколь. Поверхности, покрытые лаком или эмалью необходимо зашкурить наждачной бумагой, затем промыть моющим средством и ополоснуть чистой водой. Сильно пористые поверхности должны быть прогрунтованы разбавленным раствором клея. Налейте в чистое ведро необходимое количество воды.

Использование	Количество воды на 1 упаковку	Рулонов на 1 упаковку	Площадь м2
Предварительная грунтовка	5		40-50
Виниловые обои	4,5	5-6	25-30
Тяжелые виниловые, специальные, текстильные и велюровые обои	4-4,5	4-5	20-25

Быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем, продолжая перемешивать, медленно высыпьте содержимое пакета по краю ведра. Подождите 15 минут, затем энергично перемешайте - клей готов.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОБОИ

Нарежьте обои на полотна, равные высоте стены плюс 5 см сверху и снизу. Равномерно нанесите клей щеткой на обратную сторону полотна от середины к краям, тщательно промажьте края. Загните оба края полотна проклеенной стороной вовнутрь, край к краю. Дайте клею впитаться от 5 до 10 минут в зависимости от рекомендаций производителя обоев.

ПРИКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

С помощью отвеса начертите на стене вертикальную линию, отступив примерно 45 см от угла или от

окна. Приклейте первое полотно обоев наверху стены и разогните полотно вниз вдоль вертикальной линии. Разгладьте приклеенное полотно сухой и чистой щеткой сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Отрежьте излишки обоев ножом на уровне плинтуса и потолка. Наклейте следующее полотно обоев встык с предыдущим.

СОВЕТЫ QUELYD

- Для более эффективной очистки стен промойте их разведенной в воде хлоркой, затем ополосните чистой водой.
- Удаляйте излишки клея влажной и чистой губкой.
- Инструменты промывать теплой водой.
- ВНИМАНИЕ! С момента начала работ и до полного высыхания клея форточки и двери должны быть закрыты, так как сквозняк может испортить Вашу работу.
- Не глотать, избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

РАСХОД

от 4 до 6 рулонов

ХРАНЕНИЕ

Без ограничения в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10° до +20°С. Готовый раствор: более 1 недели в закрытой емкости (беречь от мороза).

УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
081001	Пачка 300 г	30	3549210810018

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.



BOSTIK S.A. - 16-32 rue Henri Regnault - 92902 Paris la Defense – Cedex - FRANCE - факс: +33 1 47 96 90 76
Представительство в России: inforu@bostik.com; Украина и Молдавия: exportua@bostik.com
Казахстан: факс (727)250 61 68, bostik_aps@ducatmail.kz; Кавказ и Средняя Азия: export-kavkasia@bostik.com
www.bostik.ru