

КЕСТОКОЛ ДЗ ПОЛАР

КЛЕЙ EN 204/D3

СВОЙСТВА

Кестокол ДЗ Поляр является клеем, удовлетворяющим требованиям по водостойкости в соответствии с нормой EN 204, группой нагрузки D3. **Клей выдерживает до 5 циклов заморозания-оттаивания.**

- ОБЛАСТЬ - ПРИМЕНЕНИЯ

окна и двери, уровень требований D3
мебель для ванной
мебель, используемая в тропических условиях
склеивание ламината
склеивание массива
шипорезное сращивание
облицовывание плит пластиком, шпоном

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Тип клея..... ПВА дисперсия
Цвет..... белый, высохнув прозрачный
Значение pH..... ок. 3
Самая низкая температура
образования клеевой пленки +4°C
Водостойкость клеевого шва..... EN 204/D3
Количество клея..... 120...150 г/м²
Время открытой выдержки с количеством
клея 150 г/м² ок. 6...8 мин.
Давление сжатия, ненапряженные
материалы..... 0,1...0,5 Н/мм²
Время сжатия, при температуре +20°C 8...10 мин.
Температура помещения, материала
и клея..... +18...22°C
Влажность дерева 7...10 %
Отн. влажность воздуха 60...70 %
Вязкость..... 11500 мПас
Упаковка бочка 100кг, контейнер 1000кг

Существующие условия - температура, влажность, впитываемость материала, количество клея и напряжения материала сильно влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проверить, что соединяемые материалы абсолютно точно совпадают. Большие допуски клеевых швов отрицательно влияют на их прочность и время схватывания будет долже. Клей наносится ровным слоем на одну сторону. Приклеиваемые материалы соединяются и прижимаются. Для серийного производства оптимальные времена сжатия изучить опытным путем. Склеенные материалы хранить некоторое время до дальнейшей механической обработки, чтобы получить достаточную прочность. Окончательной прочности и водостойкости клеевой шов достигает в течение 7 суток.

KESTOKOL D3 POLAR

Кестокол Д3 Полар сразу готов к применению. Добавки изменяют свойства клея. Клей не окрашивает дерево. Если клей имеет контакт со сталью или коррозией, они вместе с дубильной кислотой дерева могут вызывать изменения цвета дерева.

После возможного замерзания, клею необходимо дать медленно оттаять до температуры применения (+18...+22°C). После этого клей следует тщательно перемешать перед применением.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Избежать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Промывочную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ Клей сохраняет свои свойства в плотно закрытой оригинальной упаковке в комнатной температуре не меньше 12 месяцев. После длительного хранения клей следует перемешать перед использованием.

ВНИМАНИЕ Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации, тел. +358 (0)3 280 81 11 (Финляндия);
(095) 7084670 (Москва).