



Klebstoffliste I der MPA Universität Stuttgart betreffend geprüfter Klebstoffe im Geltungsbereich der DIN 1052 und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen^{1), 2)}

(Stand: 28.02.2013)

1. Resorcinharzleime, die nach bzw. in Anlehnung an DIN 68141-1969-10 bzw. EN 301/302 geprüft wurden und sich zum Verkleben tragender Holzbauteile im Sinne von DIN 1052 für den Innen- und Außenbereich eignen

Leimart	Härterart	Zusatzart	Mischung in Gewichtsteilen				Anschrift des Leimherstellers
			Leim	Härter	Zu- satz	Wasser	
ENOCOL RLF 185	Härter DP 155	--	100	20	--	--	Bostik Findley GmbH Heinrich-Krumm-Str.17 D-63073 Offenbach/M
ENOCOL RL 290	Härter DL 166	--	100	25	--	--	
Bakelite HL 283 (Reinharz)	Bakelite - Härter H 183 Härter H 184	--	100	25	--	--	Bakelite AG Varziner Str. 49 D-47138 Duisburg
Bakelite HL 284	Bakelite - Härter H 184 Härter H 186 Härter H 187	--	100	25	--	--	
	Bakelite - Härter H 186	Mikrosöhl- Schlammkreide	100	25	30	10	
Bakelite HL 285	Bakelite - Härter H 186 Härter H 189	--	100	20	--	--	
Bakelite HL 292	Bakelite - Härter H 192 (flüssig)	--	100	20	--	--	
Bakelite HL 294	Bakelite - Härter H 192 (flüssig)	--	100	20	--	--	
BORDEN RS-240	CASCOPHEN - Härter RXS 1 Härter RXS 10	--	100	20	--	--	Borden France SA, Deville Les Rouen, Rouen 76250/France
BORDEN RL-7051	BORDEN Härter DL-7050 (flüssig)	--	100	25	--	--	
CASCOPHEN RS-254 D	Härter CASCOSET FM-316MB	--	100	20	--	--	Borden Packaging and Industrial Products 610 South 2nd Street Springfield Oregon 97477 / USA
CASCOPHEN LT-5210	Härterschlämme 33,3 Gew.-Teile CASCOSET FM-6210 (Pulver) 66,7 Gew.-Teile Wasser	--	100	40	--	--	

- 1) Sämtliche Angaben ohne Gewähr. Die Klebstoffe dürfen nur verwendet werden, wenn die jeweils dazugehörige neueste Ausgabe der Verarbeitungsrichtlinie beachtet wird.
- 2) Firmen, die Klebstoffe aus dieser Liste zur Verklebung tragender Holzbauteile nach DIN 1052 einsetzen, müssen im Besitz eines Eignungsnachweises zum Kleben von tragenden Holzbauteilen gemäß DIN 1052 sein.

zu 1. Resorcinharzleime, die nach bzw. in Anlehnung an DIN 68141-1969-10 bzw. EN 301/302 geprüft wurden und sich zum Verkleben tragender Holzbauteile im Sinne von DIN 1052 für den Innen- und Außenbereich eignen

Leimart	Härterart	Zusatzart	Mischung in Gewichtsteilen				Anschrift des Leimherstellers
			Leim	Härter	Zu- satz	Wasser	
Casco Adhesive 1711	Härter 2622 Härter 2623	-- --	100 100	15 25	-- --	-- --	Casco Adhesives AB P.O. Box 11538 S - 10061 Stockholm Schweden <i>Vertrieb:</i> AkzoNobel Wood Coatings GmbH Casco Adhesives Düsseldorfer Straße 96-100 D-40721 Hilden
Casco Adhesive 1711	Härter 2520 (flüssig)	--	100	15	--	--	
Casco Adhesive 1712	Härter 2520 (flüssig)	--	100	15	--	--	
Casco Adhesive 1714	Härter 2520 (flüssig)	--	100	15	--	--	
Casco Adhesive 1719	Härter 2619	--	100	20	--	--	
Casco Adhesive 1774	Härter 2674	Spiritus	100	5	5	--	
Casco Adhesive 1774 ¹⁾	Härtergemisch 100 Gew.tle Härter 2574 (flüssig)	--	100	26	--	--	
Casco Adhesive 1775 ¹⁾	57 Gew.-tle Härter 2674 (Pulver)	--	100	26	--	--	
Casco Adhesive 1775 ¹⁾	Härtergemisch 100 Gew.tle Härter 2576 (flüssig) 45 Gew.tle Härter 2674 (Pulver)	--	100	26	--	--	
Casco Adhesive 1775 ¹⁾	Härtergemisch 100 Gew.tle Härter 2576 (flüssig) 45 Gew.tle Härter 2676 (Pulver)	--	100	26	--	--	
Casco Adhesive 1775 ¹⁾	Härter 2575 (flüssig)	--	100	30	--	--	
Strucol RF 9 -A-	Strucol RF-B- (flüssig)	Strucol RF-C- (Pulver)	100	20	10	--	Delft-National Chemie B.V. Zutphen/Holland
Aerodux RL 185	Härter HRP 150	--	100	20	--	--	Dynea ASA Postboks 160 N - 2001 Lilleström Norwegen <i>Vertrieb:</i> Dynea Erkner GmbH Berliner Straße 9 D-15537 Erkner
	Härter HRP 155	--	100	20	--	--	
	Härter HRP 155	Kaolin-Pulver	100	20	30	10	
Prefere 4050-M	Prefere 5750 (flüssig)	--	100	100	--	--	
Prefere 4099	Prefere 5827	--	100	20	--	--	
Prefere 4094	Prefere 5827	--	100	20	--	--	
Prefere 4040	Prefere 5835	--	100	20	--	--	
	Prefere 5839	--	100	20	--	--	
	Prefere 5840	--	100	20	--	--	
Prefere 4043	Prefere 5839 (flüssig)	--	100	20	--	--	
Synthesia Umacol FR-63	Härter TVRDIDLO K FR-63	--	100	15	--	--	AliaChem AG Zweigwerk SYNTHESIA Produktionsbereich UMA 53217 Pardubice-Semtin Tschechien

¹⁾ mit der CASCO Gießanlage auch für getrenntes Gießen von Harz und Härter geeignet.

2. Melaminharzleime, die nach bzw. in Anlehnung an DIN 68141-1969-10 bzw. EN 301/302 geprüft wurden und sich zum Verkleben tragender Holzbauteile im Sinne von DIN 1052 für den Innen- und Außenbereich eignen

Leimart	Härterart	Zusatzart	Mischung in Gewichtsteilen				Anschrift des Leimherstellers
			Leim	Härter	Zu- satz	Wasser	
Kauramin - Leim 681 (flüssig)	Kauramin- Härter 686 (flüssig)	--	100	15 - 35	--	--	BASF SE D-67056 Ludwigshafen
		--	100	20	--	5 ¹⁾	
Kauramin - Leim 682 (flüssig) ³⁾	Kauramin- Härter 687 (fl.)	--	100	35	--	--	Vertrieb: Türmerleim GmbH Postfach 211407 D-67014 Ludwigshafen
Kauramin - Leim 683 (flüssig)	Kauramin- Härter 688 (fl.)	--	100	20 - 100 ³⁾	--	--	
		--	100	20 - 40	--	5 ²⁾	
Kauramin - Leim 690 (flüssig)	Kauramin- Härter 1690 (fl.)	--	100	10 - 100	--	--	
		--	100	10 - 30	--	5 ²⁾	
		--	100	20 - 100 ³⁾	--	--	
Casco Adhesive 1240 ⁴⁾	Härter 2540 (flüssig)	--	100	30	--	--	Casco Adhesives AB P.O.Box 11538 S - 10061 Stockholm /Schweden Vertrieb: AkzoNobel Wood Coatings GmbH Casco Adhesives Düsseldorfer Straße 96-100 D-40721 Hilden
Casco Adhesive 1242 ⁴⁾	Härter 2540 (flüssig)	--	100	25 - 30	--	--	
Casco Adhesive 1242	Härter 2542 (flüssig)	--	100	20 - 25	--	--	
		--	100	20	--	5 ²⁾	
Casco Adhesive 1246 ⁴⁾	Härter 2540 (flüssig)	--	100	25 - 30	--	--	
Casco Adhesive 1246	Härter 2542 (flüssig)	--	100	20 - 25	--	--	
		--	100	20	--	5 ²⁾	
Casco Adhesive 1247 ⁴⁾	Härter 2526 (flüssig)	--	100	20 - 100	--	--	
Casco Adhesive 1249 ⁴⁾	Härter 2579 (flüssig)	--	100	50	--	--	
Casco Adhesive 1250 ⁴⁾	Härter 2550 (flüssig)	--	100	100	--	--	
Casco Adhesive 1251 ⁴⁾	Härter 7551 (flüssig)	--	100	20 - 100	--	--	
Casco Adhesive 1252 ⁵⁾	Härter 7552 (flüssig)	--	100	50	--	--	
Casco Adhesive 1252 ⁵⁾	Härter 7553 (flüssig)	--	100	50 - 100	--	--	
Casco Adhesive 1255 ⁴⁾	Härter 7555 (flüssig)	--	100	200	--	--	
Casco Adhesive 1257 ⁴⁾	Härter 7557 (flüssig)	--	100	20 - 100	--	--	
Casco GripPro™ Heat Leim ⁴⁾	Casco GripPro™ Heat Härter	--	100	30 - 100	--	--	

¹⁾ Nur für Keilzinken und Sonderbauweisen (Schiebeleimung)

²⁾ Nur für die Verklebung von Keilzinkenverbindungen im Untermischverfahren

³⁾ mit der Gießanlage BTN 2001 GK 2 (Fa. Unipre) oder der Oest-Gießanlage Ecotop FT GK 2 auch für getrenntes Gießen von Harz und Härter bei Flächenverklebungen geeignet, maximal zulässige Fugendicke bei getrenntem Gießauftrag 0,3 mm

⁴⁾ mit der Casco-Gießanlage 6230 bzw. 7230 auch für getrenntes Gießen von Harz und Härter bei Flächenverklebungen geeignet, maximal zulässige Fugendicke bei getrenntem Gießauftrag 0,3 mm

⁵⁾ Verwendung nur mit getrenntem Harz-Härter-Gießauftrag mit der Casco-Gießanlage 6230 bzw. 7230, Fugendicke maximal 0,3 mm

zu 2. Melaminharzleime, die nach bzw. in Anlehnung an DIN 68141-1969-10 bzw. EN 301/302 geprüft wurden und sich zum Verkleben tragender Holzbauteile im Sinne von DIN 1052 für den Innen- und Außenbereich eignen

Leimart	Härterart	Zusatzart	Mischung in Gewichtsteilen				Anschritt des Leimherstellers
			Leim	Härter	Zu- satz	Wasser	
Prefere 4535 (flüssig)	Prefere 5035 (flüssig)	--	100	15 – 35	--	--	Dynea ASA Postboks 160 N - 2001 Lilleström Norwegen <i>Vertrieb:</i> Dynea Erkner GmbH Berliner Straße 9 D-15537 Erkner
			100	20	--	5 ¹⁾	
			100	25 – 35 ²⁾	--	--	
Prefere 4535 (flüssig)	Prefere 5046 (flüssig)	--	100	15 – 35	--	--	
			100	25 – 35 ²⁾	--	--	
			100	60 ³⁾	--	--	
Prefere 4720 (flüssig)	Prefere 5020 (flüssig)	--	100	10 – 100	--	--	
			100	100	--	5 ⁴⁾	
			100	20 -100 ²⁾	--	--	
Prefere 4546 (flüssig)	Prefere 5021 (flüssig)	--	100	10 – 100	--	--	
			100	100	--	5 ⁴⁾	
			100	30 -100 ²⁾	--	--	
Prefere 4546 (flüssig)	Prefere 5022 (flüssig)	--	100	10 – 100	--	--	
			100	20 -100 ²⁾	--	--	
Nobimel 315 (flüssig)	Härter 99 (flüssig)	P 4 (Pulver)	100	6	20	--	FARCOLL S.r.l. Via delle Industrie 8/14 I-24040 Filago (BG) <i>Vertrieb:</i> Nobicol sas Via Pineaspezza 19 I-18017 Civezza/Italien

¹⁾ Nur für Keilzinken und Sonderbauweisen (Schiebeleimung)

²⁾ mit der Mixon-Gießanlage Typ 2800, der Oest-Gießanlage Ecotop T 350 oder der DWT-Gießanlage 30-2K-G auch für getrenntes Gießen von Harz und Härter bei Flächenverklebungen geeignet, maximal zulässige Fugendicke bei getrenntem Gießauftrag 0,3 mm

³⁾ Verwendung nur mit getrenntem Harz-Härter-Gießauftrag mit der Mixon-Gießanlage Typ 2800, der Oest-Gießanlage Ecotop T 350 oder der DWT-Gießanlage 30-2K-G, Fugendicke maximal 0,3 mm

⁴⁾ Das Wasser wird vor der Verwendung dem Harz zugegeben, nur für die Verklebung von Keilzinkenverbindungen zulässig

3. Holzklebstoffe mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt ¹⁾

Zulassungsbescheid Nr.	Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes	Antragsteller
Z-9.1-543	Klebstoffe „PURBOND HB“ in Verbindung mit dem Auftragssystem KEBA für Keilzinkenverbindungen von Nadelholz	Purbond AG Industriestraße 17a 6203 Sempach-Station / Schweiz
Z-9.1-581	Klebstoffsystem „Cascomin 1250 mit Härter 2550“ für Keilzinkenverbindungen von einteiligem Nadelholz mit getrenntem Klebstoff-/Härterauftrag	Casco Adhesives AB P.O. Box 11538 S - 10061 Stockholm / Schweden
Z-9.1-598	PUR-Klebstoff „Prefere 6001“ für Keilzinkenverbindungen aus Nadelholz	Dynea ASA Svellevæien 33 2001 Lillestrom / Norwegen
Z-9.1-606	PUR-Klebstoffe „PURBOND HB 110“, „Purbond HB 440“ und „Purbond HB 530“ für Keilzinkenverbindungen in Verbindung mit dem Auftragssystem KEBA-Kompakt	Purbond AG Industriestraße 17a 6203 Sempach-Station / Schweiz
Z-9.1-607	PUR-Klebstoff „PURBOND HB 181“ für die Herstellung verklebter tragender Holzbauteile	Purbond AG Industriestraße 17a 6203 Sempach-Station / Schweiz
Z-9.1-613	PUR-Klebstoff „Prefere 6000“ für die Herstellung verklebter tragender Holzbauteile	Dynea ASA Svellevæien 33 2001 Lillestrom / Norwegen
Z-9.1-615	Klebstoffsystem „Prefere 4535 mit Härter 5035“ für Keilzinkenverbindungen von Nadelholz mit getrenntem Klebstoff-/Härterauftrag	Dynea ASA Svellevæien 33 2001 Lillestrom / Norwegen
Z-9.1-616	PUR-Klebstoffe „PURBOND HB 110“, „PURBOND HB 120“, „PURBOND HB 440“, „PURBOND HB 480“ und „PURBOND HB 530“ für die Herstellung verklebter tragender Holzbauteile	Purbond AG Industriestraße 17a 6203 Sempach-Station / Schweiz
Z-9.1-622	PUR-Klebstoff „Jowapur 686.20“ für Keilzinkenverbindungen von Nadelholz, auch in Verbindung mit berührungslosen Auftragssystemen	Jowat AG Ernst-Hilker-Straße 10 - 14 32758 Detmold / Deutschland
Z-9.1-634	Klebstoffsystem Prefere 6151 mit dem Härter Prefere 6651 für die Verbindung tragender Holzbauteile	Dynea ASA Svellevæien 33 2001 Lillestrom / Norwegen
Z-9.1-636	PUR-Klebstoff „Jowapur 686.60“ für die Herstellung verklebter tragender Holzbauteile	Jowat AG Ernst-Hilker-Straße 10 - 14 32758 Detmold / Deutschland
Z-9.1-645	PUR-Klebstoff „PURBOND HB 221“ für Keilzinkenverbindungen von Nadelholz	Purbond AG Industriestraße 17a 6203 Sempach-Station / Schweiz
Z-9.1-650	Klebstoffsystem „Kauramin-Leim 683 flüssig“ mit Härter „Kauramin 688 flüssig“ für Keilzinkenverbindungen von Nadelholz mit getrenntem Klebstoff-/Härterauftrag	BASF SE 67056 Ludwigshafen Deutschland
Z-9.1-668	Klebstoff „Kleiberit PUR-Leim 510.0 Fiberbond“ für die Herstellung verklebter tragender Holzbauteile	Klebchemie M.G.Becker GmbH + Co. KG Max-Becker-Str. 4 76356 Weingarten / Baden / Deutschland
Z-9.1-669	PUR-Klebstoff „PURBOND HB 221“ für die Herstellung verklebter tragender Holzbauteile	Purbond AG Industriestraße 17a 6203 Sempach-Station / Schweiz
Z-9.1-685	Klebstoffsystem „Prefere 4720“ mit Härter „Prefere 5020“ für Keilzinkenverbindungen von einteiligem Nadelholz mit getrenntem Klebstoff-/Härterauftrag	Dynea ASA Svellevæien 33 2001 Lillestrom / Norwegen
Z-9.1-686	Klebstoff „PURBOND HB 230“ für die Herstellung verklebter tragender Holzbauteile	Purbond AG Industriestraße 17a 6203 Sempach-Station / Schweiz

¹⁾ Die Klebstoffverwendung ist nur auf Basis des gültigen Zulassungsbescheides zulässig. Genauere Informationen zum Zulassungsgegenstand und zum Anwendungsbereich sind dem jeweils gültigen Zulassungsbescheid zu entnehmen

zu 3. Holzklebstoffe mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt ¹⁾

Zulassungsbescheid Nr.	Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes	Antragsteller
Z-9.1-689	Klebstoff „PURBOND HB 360“ zur Verwendung bei der Verklebung tragender Bauteile nach DIN 1052	Purbond AG Industriestraße 17a 6203 Sempach-Station / Schweiz
Z-9.1-690	1K-PUR-Klebstoff „Jowapur 686.19“ für die Herstellung verklebter tragender Holzbauteile	Jowat AG Ernst-Hilker-Straße 10 - 14 32758 Detmold / Deutschland
Z-9.1-691	Klebstoff „Jowapur 686.30“ für die Herstellung tragender Holzbauteile	Jowat AG Ernst-Hilker-Straße 10 - 14 32758 Detmold / Deutschland
Z-9.1-692	1K-PUR-Klebstoff „PURBOND HB 230“ für die Verklebung von Keilzinkenverbindungen in Verbindung mit dem Klebstoffauftragssystem Hydrotop KB und dem Sicherungssystem PSS	Purbond AG Industriestraße 17a 6203 Sempach-Station / Schweiz
Z-9.1-705	2K-EP-Klebstoff WEVO-Spezialharz EP 32 S mit WEVO-Härter B 22 TS zum Einkleben von Stahlstäben in Holzbaustoffe	Wevo-Chemie GmbH Schönbergstr. 14 73760 Ostfildern-Kemnat
Z-9.1-707	2-K-PUR-Klebstoff PURBOND CR 421 zum Einkleben von Stahlstäben in Holzbaustoffe	Purbond AG Industriestraße 17a 6203 Sempach-Station / Schweiz
Z-9.1-711	1-K-PUR-Klebstoffe PURBOND HB S049 bis PURBOND HB S709 für die Verklebung von tragenden Keilzinkenverbindungen	Purbond AG Industriestraße 17a 6203 Sempach-Station / Schweiz
Z-9.1-715	Kauramin Leim 681 flüssig mit Kauramin Härter 688 flüssig für die Herstellung von tragenden Keilzinkenverbindungen mit getrenntem Auftrag von Klebstoff und Härter	BASF SE 67056 Ludwigshafen Deutschland
Z-9.1-730	Klebstoff 1247 mit Härter 2526 für Keilzinkenverbindungen mit getrenntem Auftrag von Klebstoff und Härter	Casco Adhesives AB P.O. Box 11538 S - 10061 Stockholm / Schweden
Z-9.1-750	WEVO-Spezialharz EP 20/VP1 mit WEVO-Härter B 20/1 zur Instandsetzung von tragenden Holzbauteilen	Wevo-Chemie GmbH Schönbergstr. 14 73760 Ostfildern-Kemnat
Z-9.1-765	1-K-PUR-Klebstoffe PURBOND HB S109 bis PURBOND HB S709 für die Verklebung tragender Holzbauteile	Purbond AG Industriestraße 17a 6203 Sempach-Station / Schweiz
Z-9.1-771	1K-PUR-Klebstoff Jowapur 680.20 für die Verklebung von Keilzinkenverbindungen von Nadelhölzern	Jowat AG Ernst-Hilker-Straße 10 - 14 32758 Detmold / Deutschland
Z-9.1-776	Kauramin Leim 690 flüssig mit Kauramin Härter 1690 flüssig für die Herstellung von Keilzinkenverbindungen mit getrenntem Auftrag von Harz und Härter	BASF SE 67056 Ludwigshafen Deutschland
Z-9.1-783	1-K-PUR-Klebstoff PURBOND GC 08 für die Herstellung verklebter tragender Holzbauteile	Purbond AG Industriestraße 17a 6203 Sempach-Station / Schweiz
Z-9.1-792	MUF-Klebstoff „Prefere 4546“ mit Härter „Prefere 5021“ zur Verklebung von tragenden Keilzinkenverbindungen mit getrenntem Auftrag von Harz und Härter	Dynea ASA Svellevæien 33 2001 Lillestrom / Norwegen
Z-9.1-794	2K-EP-Klebstoff WEVO-Spezialharz EP 32 S mit WEVO-Härter B 32 TS zur Instandsetzung von tragenden Holzbauteilen	Wevo-Chemie GmbH Schönbergstr. 14 73760 Ostfildern-Kemnat
Z-9.1-798	MUF-Klebstoff „Prefere 4546“ mit Härter „Prefere 5020“ zur Verklebung von tragenden Keilzinkenverbindungen mit getrenntem Auftrag von Harz und Härter	Dynea ASA Svellevæien 33 2001 Lillestrom / Norwegen

¹⁾ Die Klebstoffverwendung ist nur auf Basis des gültigen Zulassungsbescheides zulässig. Genauere Informationen zum Zulassungsgegenstand und zum Anwendungsbereich sind dem jeweils gültigen Zulassungsbescheid zu entnehmen

zu 3. Holzklebstoffe mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt ¹⁾

Zulassungsbescheid Nr.	Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes	Antragsteller
Z-9.1-800	1K-PUR-Klebstoff „Jowapur 686.70“ für die Verklebung tragender Holzbauteile	Jowat AG Ernst-Hilker-Straße 10 - 14 32758 Detmold / Deutschland
Z-9.1-802	1-K-PUR-Klebstoffe PURBOND HB S049 bis PURBOND HB S209 zur Herstellung von Keilzinkenverbindungen mit berührungslosen Klebstoffauftragungssystemen	Purbond AG Industriestraße 17a 6203 Sempach-Station / Schweiz
Z-9.1-806	Melamin-Harnstoffharzklebstoff Casco 1249 mit Härter 2579 für die Herstellung von Keilzinkenverbindungen mit getrenntem Auftrag von Harz und Härter	Casco Adhesives AB P.O. Box 11538 S - 10061 Stockholm / Schweden
Z-9.1-807	Melamin-Harnstoffharz-Klebstoff GripPro™ Design für die Verklebung tragender Holzbauteile aus Nadelholz sowie aus den Laubhölzern Eiche, Buche, Birke und Kastanie	Casco Adhesives AB P.O. Box 11538 S - 10061 Stockholm / Schweden
Z-9.1-818	Melaminharnstoffharz-Klebstoff GripDuty™ Flex für die Herstellung von Keilzinkenverbindungen mit getrenntem Auftrag von Harz und Härter	Casco Adhesives AB P.O. Box 11538 S - 10061 Stockholm / Schweden
Z-9.1-819	Melaminharnstoffharz-Klebstoff GripPro™ Flex für die Herstellung von Keilzinkenverbindungen mit getrenntem Auftrag von Harz und Härter	Casco Adhesives AB P.O. Box 11538 S - 10061 Stockholm / Schweden
Z-9.1-820	Melaminharnstoffharz-Klebstoff GripPro™ Heat für die Herstellung von Keilzinkenverbindungen mit getrenntem Auftrag von Harz und Härter	Casco Adhesives AB P.O. Box 11538 S - 10061 Stockholm / Schweden
Z-9.1-823	Melamin-Harnstoffharz-Klebstoff Kauramin Leim 683 mit Kauramin Härter 686 für die Herstellung von geklebten Verbindungen mit dicker Klebstofffuge	BASF SE 67056 Ludwigshafen Deutschland
Z-9.1-828	1K-PUR-Klebstoff Casco PUR 2010 für die Herstellung verklebter tragender Holzbauteile	Casco Adhesives AB P.O. Box 11538 S - 10061 Stockholm / Schweden
Z-9.1-829	1K-PUR-Klebstoff Casco PUR 2010 für die Herstellung von Keilzinkenverbindungen mit berührungslosem Klebstoffauftrag	Casco Adhesives AB P.O. Box 11538 S - 10061 Stockholm / Schweden

¹⁾ Die Klebstoffverwendung ist nur auf Basis des gültigen Zulassungsbescheides zulässig. Genauere Informationen zum Zulassungsgegenstand und zum Anwendungsbereich sind dem jeweils gültigen Zulassungsbescheid zu entnehmen

4. Harnstoffharzleime, die nach bzw. in Anlehnung an DIN 68141-1969-10 bzw. EN 301/302 geprüft wurden und sich zum Verkleben tragender Holzbauteile im Sinne von DIN 1052 für den Innenbereich eignen ¹⁾

Leimart	Härterart	Zusatzart	Mischung in Gewichtsteilen				Anschrift des Leimherstellers
			Leim	Härter	Zu- satz	Wasser	
Kaurit-Leim 270 (flüssig)	Härter 30 (Pulverhärter : Wasser = 15 : 85)	Bonit 10-125 oder EB-Mehl oder Walzit 250	100	10	35	20 bis 25	BASF SE 67056 Ludwigshafen
Kaurit-Leim 234 (Pulver)		Härter 70 (Pulverhärter : Wasser = 50 : 50)	Bonit 10-125 oder Walzit 250	100	15	50	100
Casco Adhesive 1206 (flüssig)	Härter 2747 (Pulver)	--	100	30	--	10	Casco Adhesives AB P.O. Box 11538 S-10061 Stockholm / Schweden <i>Vertrieb:</i> AkzoNobel Wood Coatings GmbH Casco Adhesives Düsseldorfer Straße 96-100 D-40721 Hilden
Aerolite FFD (Pulver)	Preferre 5689 (Pulver)	EB-Mehl	100 100	15 15	50 30	95 75	Dynea ASA Postboks 160 N - 2001 Lilleström Norwegen <i>Vertrieb:</i> Dynea Erkner GmbH Berliner Straße 9 D-15537 Erkner

02.13/Rk/44

1) Aufgrund der geänderten baurechtlichen Bestimmungen dürfen Klebstoffe des Klebstofftyps II nach EN 301 (Harnstoffharzklebstoffe) in Deutschland nicht mehr für die Herstellung geklebter tragender Holzbauteile eingesetzt werden.