

## **PROPELLERLEIM-D 4**

**Art.-Nr.: A 1127**

Однокомпонентный, быстросхватывающийся клей

### **Область применения Propellerleim D 4:**

Propellerleim D4 готовый к применению древесный клей, благодаря хорошей адгезии подходит для производства окон и дверей. Для наружных работ. Для склейки твёрдых и мягких сортов древесины, а так же для работы с экзотическими породами древесины. Применяется для склеивания прессованного материала, так же для склейки фурнитуры и кромок (кроме ПВХ).

Подходит для использования на технических предприятиях.

### **Преимущества клея Propellerleim D 4:**

Тестировано IFT Росенгейм (институт окон), по DIN EN 204/D4 с усиленной проверкой на водоупорность. Готовый к употреблению однокомпонентный клей DIN EN 204/D4. Не имеет открытого времени, так как не добавляется отвердитель. Быстрые результаты схватывания.

### **Рекомендации по обработке:**

Наносимое количество : около 120 - 150 г/м<sup>2</sup> , зависит от сорта древесины и метода нанесения

Обработка : холодная и горячая, машинным способом и ручную

Температура обработки : 15 - 20 °C рекомендуется

Влажность древесины : 10 - 12 %

Давление прессования : 2 - 5 кПа/см<sup>2</sup>

Открытое время : 5 - 8 мин. (в зависимости от температуры в помещении)

### **Время прессования (ориентировочные значения):**

время в минутах	холодная склейка		горячая склейка		
	около 20 °C	40 °C	70 °C	80 °C	
склеивание встык	9 - 10	7	6	5	
фанерование	10 - 15	7	5	4	
плоскостное склеивание (DKS)	12 - 18	8	6	4	

### **Дальнейшая обработка:**

Холодная склейка : через 25 - 30 минут

Горячая склейка : после охлаждения

**Указания по обработке:**

Клей перед употреблением привести к комнатной температуре. Все параметры по времени прессования и схватывания приблизительные. Окончательная прочность достигается через 7 дней. Рекомендуются самостоятельные пробы.

**Хранение:**

6 месяцев, предохранять от замерзания, не допускать прямого контакта с железом.

**Класс опасности:**

Отсутствует

**Маркировка:**

Не подлежит маркировке со стороны опасных веществ.

**Поставляемые ёмкости:**

6 кг. ведро  
12 кг. ведро  
32 кг. ведро

**Сервис:**

Наша техническо-информационная служба всегда в Вашем распоряжении.

**Тел.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0**

**Факс: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112**

**E-Mail: [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)**

Эти данные без обязательств, основываются на опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией качества. Мы рекомендуем в любом случае провести собственные испытания, так как мы не имеем никакого влияния на разнообразие материалов и на их обработку. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения производителем.

В любом случае действуют наши общие коммерческие условия и условия поставок.

После выхода настоящей технической инструкции все ранее вышедшие издания теряют силу.